




Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Паркетный лак IRSA	Доля твердого вещества
Platinum 1K PWL 3001 sm	30,1%
Platinum 1K PWL 3000 sm	34,4%
Platinum 1K PWL 3000 sm	36,45%
Platinum 2K PWL 3010 sm + Отвердитель	31,6%
Platinum 2K PWL 3030 sm + Отвердитель	33,52%
Platinum 2K PWL 30555 hglz + Отвердитель	32,56%
Platinum Nature Feeing extreme-matt + Отвердитель	36,1%

Тест на истирание производится на приборе Taber Abraser с колесом типа CS10 весом 1000 гр. Число оборотов 1000. Исследования производятся через 10 дней после высыхания лака, истирание лаков IRSA Platinum 3010, 3030, 3055 и Nature Feeling extreme-matt составляет 20-40 мг.

/подпись/

/штамп/ (ИРЗА, Лакировочная фабрика ООО
Ирмгард Саллингер, Ан дер Гюнц 15, Д-66489
Диезенхаузен, тел. 0 82 82/89 44-0, факс 0 82
82/89 44-44, www.irsa.de, info@irsa.de)


Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH
An der G nzt 15 - D-66489 Weisenhausen
Tel. 0 82 82/89 44-0 / Fax 0 82 82/89 44-44
www.irsa.de / info@irsa.de

Перевод документа

Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

выполнен бюро переводов Ньютек Лингва.

Правильность перевода подтверждаю.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «НЬЮТЕК ЛИНГВА»

NEWTECH LINGUA LLC PRESIDENT&CEO

ПОПОВА И.С.

POPOVA I.S.

